



VELUQUA CLAIRE

- Peinture
- Mono-composant

Peinture à l'eau permettant de réaliser des marquages durables

Environnement



Urbain



Routes

Performances



Visibilité de jour

AVANTAGES

- Excellente durabilité : marquage certifié 1 millions de passages de roues
- Très bonne visibilité de jour.
- Peinture à base de solvants non aromatique : préservation de la santé des utilisateurs

PERFORMANCES, CERTIFICATIONS ET CONSOMMATIONS

Performances	P5 Q3 R3 S1
Certifications	0478/0014
Dosage produit	580 à 835 g/m ²
Saupoudrage	Echostar 5 WBP SRT 710-125
Dosage de saupoudrage	350 à 450 g/m ²

BENOR

Technique d'application



Airless ou pneumatique

CONDITIONS D'UTILISATION

■ Application

Après brassage, la peinture est prête à l'emploi. Appliquer en une seule passe et saupoudrer immédiatement avec des microbilles.

• Support

Sol propre et sec, revêtements hydrocarbonés neufs ou anciens

• Température limite du support

12°C < T < 40°C

• Hydrométrie maximale

80 %

• Nettoyage

Eau ou méthyle éthyle cétone (MEK)

• Primaire

Sur béton sablé de plus d'un mois il est recommandé d'utiliser le EP-Primer.

• Diluant

En cas de besoin ajouter max. 1 % d'eau
Ne pas utiliser d'autres diluants

■ Stockage

A l'abri du soleil et du gel, la peinture se conserve 6 mois dans son emballage d'origine. La référence est la date de fabrication apposée sur l'emballage.

VELUQUA CLAIRE

CONDITIONNEMENT

Veluqua Claire
Bidons de 30 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanche
Luminance	> 80 (Y) Qd > 130 mcd.m-2.lx-1 (classe Q3)
Rugosité	SRT > 0,50
Viscosité	80-85 KU (20°C)
Densité	env. 1,46 g/cm ³
Teneur en cendres	conforme PTV883
Extrait sec	env. 78 %
Séchage	< 30 minutes (ASTM D711-67)
Point d'éclair	> 100°C
Application	Machine pneumatique ou airless (filtre 60 mesh) équipée d'une cuve et de circuit inox

SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Produit inflammable à usage professionnel

Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur

Contactez notre service commercial pour consulter la Fiche de Données de Sécurité.

VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11
4824 AG Breda, Holland
Tel: 31 76 5421200 • Fax: +31 76 5420288
E-mail : info@veluvine.nl
www.veluvine.nl



VERSION DISPONIBLE

