



MARQUALIT LOTUS 2

- Peinture
- Mono-composant

Peinture solvantée permettant de réaliser des marquages urbains et routiers à forte adhérence

Environnement



Urbain



Routes & Autoroutes

Performances



Anti glissance

AVANTAGES

- Bonne durabilité : marquage certifié 1 millions de passages de roues.
- Bon niveau d'adhérence pour la sécurité des usagers.
- Peinture à base de solvants non aromatiques et non nocifs : préservation de la santé des utilisateurs.
- Simple saupoudrage : application facilitée

PERFORMANCES CERTIFICATIONS ET CONSOMMATIONS

Performances	P5 Q2 R3 S3
Certifications	1RH942S3
Dosage produit	610 g/m ²
Dosage de saupoudrage	370 g/m ²
Saupoudrage	G600 125 AC02 POTTERS



Technique d'application



Airless

CONDITIONS D'UTILISATION

■ Application

Après brassage, la peinture est prête à l'emploi. Appliquer en une seule passe et saupoudrer immédiatement avec des microbilles, simple saupoudrage.

• Support

Revêtements hydrocarbonés neufs ou anciens.

• Température limite du support

5°C < T < 40°C

• Hydrométrie maximale

80 %

• Nettoyage

Méthyle éthyle cétone (MEK).

• Diluant

En cas de besoin ajouter max. 1% de diluant VG40.
Ne pas utiliser d'autres diluants.

■ Stockage

A l'abri du soleil et du gel, la peinture se conserve 6 mois dans son emballage d'origine. La référence est la date de fabrication apposée sur l'emballage.

MARQUALIT LOTUS 2

CONDITIONNEMENT

Marqualit Lotus 2
 Bidons de 25 kg
 Fût de 250 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanche
Luminance	> 80 (Y) Qd > 100 mcd.m-2.lx-1 (classe Q2)
Retro réflexion	RL > 150 mcd.m-2.lx-1 (classe R3)
Rugosité	SRT > 0,55 (classe S3)
Viscosité	80-85 KU (20°C)
Densité	env. 1,43 g/cm ³
Séchage	env. 10 minutes (ASTM D711-67)
Point d'éclair	- 4°C
Application	Machine pneumatique ou airless (filtre 60 mesh)

SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Produit inflammable à usage professionnel.

Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
 Contactez notre service commercial pour consulter la Fiche de Données de Sécurité.

VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11
 4824 AG Breda, Holland
 Tel: 31 76 5421200
 E-mail : sales@veluvine.nl
www.veluvine.nl



VERSION DISPONIBLE



NETHERLANDS



UK



FRANCE



SPAIN



GERMANY