

# ROCALINE®



## PERFORMANCES

### MARQUAGE NON RÉTRO

P5 - Q3 - S1

P : Résistance au trafic  
Q : Visibilité de jour  
S : Antiglissance

## LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- RÉDUCTION DES DÉCHETS  
Absence de déchets dangereux à la pose
- FABRICATION FRANÇAISE  
Fabriqué en région Île-de-France



Bande préfabriquée longue durée, spécialement conçue pour les marquages sur pavés ou supports irréguliers. ►►

## LES POINTS FORTS

### ► USAGE

- S'adapte à de nombreux supports de voirie, notamment les pavés
- Marquage d'une grande durabilité : bande composée de 4 kg/m<sup>2</sup> d'enduit à froid
- Grande résistance due à son armature en toile de verre
- Très bonne blancheur : valeur moyenne de Qd = 181 (mini exigé 130)
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

### ► EXPLOITATION

- Prête à poser : le collage se fait par le biais d'une bande de colle bitumineuse thermofusible
- Aucun déchet : ne nécessite ni usage de colle liquide, ni diluant de nettoyage
- Pose rapide et simple à l'aide d'un chalumeau à gaz
- Gêne minimisée lors des travaux grâce à une remise en service immédiate



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bande préfabriquée composée de résine méthacrylate renforcée d'une armature en fibre de verre
- Masse volumique : 2 kg/l
- Collage avec bande bitumineuse Bitufix
- Modèles :
  - Bandes de différentes largeurs conditionnées en rouleaux de 6 ml
  - Chiffres et lettres
  - Mots en positif ou en négatif (ex : Payant, Livraisons...)
  - Flèches
  - Pictogrammes ou figurines

Autres modèles : nous consulter



## MISE EN ŒUVRE

- La bande se pose à l'aide d'un brûleur à gaz
- Supports neufs ou anciens en béton, enrobés, pavés...
- Ne convient pas aux supports poreux tels que les pavés autobloquants
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support :  $5^{\circ}\text{C} < T < 45^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %
- Chauffer le support
- Positionner le Bitufix à l'emplacement du marquage et le chauffer jusqu'à ébullition
- En cas de supports irréguliers tels que les pavés : utiliser 2 couches de Bitufix en chauffant chacune des couches
- Poser la bande de Rocaline sur le Bitufix tout en continuant à chauffer celui-ci pour le maintenir en ébullition
- Ne pas chauffer le dessus de la bande



## SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 24 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)