



THERMOLIT THANATOS

- Enduit à chaud
- Extrudé

Enduit à chaud non rétro réfléchissant pour des marquages durables, résistant aux fortes sollicitations en ville.

Environnement



Urbain



Industriel

Performances



Visibilité de jour

AVANTAGES

- Bonne durabilité : marquage certifié 1 millions de passages de roues
- Très bonne visibilité de jour
- Polyvalence : utilisation en ville et sur route

PERFORMANCES CERTIFICATIONS ET CONSOMMATIONS

Performances	P5 Q3 S2
Certifications	1H870S2
Dosage produit	3295 g/m ²



Technique d'application



Extrudé

CONDITIONS D'UTILISATION

■ Application

Procéder au chauffage des sacs thermofusibles, jusqu'à 165 – 185°C, pour obtenir une pâte fluide avant d'appliquer avec une machine automotrice équipée d'un sabot ou d'un extruder.

• Support

Revêtements hydrocarbonés ou bitumineux propres et secs, neufs ou anciens. Les supports en béton frais (> 1 an) doivent être sablés. Il est recommandé d'appliquer le primaire EP-primer sur les supports anciens en béton et hydrocarbonés ou le primaire Veluvine Thermolit Primer AF sur les anciens marquage.

• Température limite du support

5°C < T < 40°C

• Hydrométrie maximale

90 %

• Diluant

En cas de besoin ajouter max. 1% de diluant Thermolit. Ne pas utiliser d'autres diluants.

■ Stockage

Dans un endroit sec et ventilé, l'enduit se conserve 12 mois dans son emballage d'origine. La référence est la date de fabrication apposée sur l'emballage.

THERMOLIT THANATOS

CONDITIONNEMENT

Sacs thermofusibles de 20 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanche
Luminance	> 75 (Y) Qd > 130 mcd.m-2.lx-1 (classe Q3)
Rugosité	SRT > 0,50 (classe S2)
Densité	env. 2,09 g/cm ³
Teneur en cendres	env. 54,1 %
Bille anneau	env. 94°C
Séchage	< 2 minutes (ASTM D711-67)
Point d'éclair	< 230°C
Application	Machine automotrice équipée d'un sabot ou d'un sabot d'extrusion

SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Produit à usage professionnel.

Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur. Contactez notre service commercial pour consulter la Fiche de Données de Sécurité.

VELUVINE B.V.

Ramshoorn 11
4824 AG Breda, Holland
Tel: 31 76 5421200 • Fax: +31 76 5420288
E-mail : info@veluvine.nl
www.veluvine.nl



VERSION DISPONIBLE

