



Guider



Signaler



Espace Urbain



Sites privés

PRODUIT DE MARQUAGE > ENDUIT À FROID BI-COMPOSANT

NACRE



PERFORMANCES

MARQUAGE NON RÉTRO

P5 - Q4 - S3
P6 - Q3 - S4
P6 - Q3 - S3
P6 - Q4 - S2

MARQUAGE RÉTRO

P6 - Q3 - R3 - S1
P5 - Q2 - R3 - S1

P : Résistance au trafic
Q : Visibilité de jour
R : Visibilité de nuit
S : Antiglissance

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- **RÉDUCTION DES DÉCHETS**
Plastipoche® réduisant de 90% le poids des déchets de chantier
- **ÉCONOMIE DE RESSOURCES**
Plastipoche® permettant d'optimiser la quantité applicable
- **FABRICATION FRANÇAISE**
Fabriqué en région Normandie



Enduit à froid qui permet de réaliser, sans saupoudrage, des marquages urbains conjuguant blancheur et antiglissance.



LES POINTS FORTS

> USAGE

- **Haut niveau d'adhérence** garantissant un marquage non glissant : SRT moyen = 0,59 en marquage urbain
- Très bonne visibilité de jour : Qd moyen \geq 149 (minimum exigé 130)
- **Longévité du marquage** : certification 1 million de passages de roues avec faible dosage
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

> EXPLOITATION

- Mise en oeuvre ne nécessitant **pas de saupoudrage de charges antidérapantes**
- Produit certifié en condition d'application manuelle (2H) et machine (1RH)
- Emballage spécifique Plastipoche® facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût



FABRICATION FRANÇAISE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Enduit bi-composant à base de résine méthacrylate
- Masse volumique : 2,01 kg/l
- Conditionnement : Plastipoches® de 6 kg nets présentées en cartons de 3 unités
- Durcisseur : sachets de 100 g

Autres conditionnements : nous consulter



MISE EN ŒUVRE

- Manuelle : spatule métallique lisse ou crantée
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : $5^{\circ}\text{C} < T < 35^{\circ}\text{C}$
- Hygrométrie maxi : 80 %
- Homogénéiser le liant seul, puis ajouter le durcisseur et mélanger 1 minute environ à l'aide d'un malaxeur électrique
- Appliquer immédiatement

CONSOUMATIONS*

| | Non rétroréfléchissant | Rétroréfléchissant |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dosage produit | $\geq 1460 \text{ g/m}^2$ | $\geq 1170 \text{ g/m}^2$ |
| Dosage de saupoudrage | - | $\geq 330 \text{ g/m}^2$ |
| Temps de séchage | $\geq 9 \text{ min}$ | $\geq 12 \text{ min}$ |

* Selon conditions de certification



SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.fr