PRODUIT DE MARQUAGE > ENDUIT À FROID PROTUBÉRANT

AGATE BARRETTE

« Enduit à froid spécial barrette qui permet de réaliser des marquages visibles de nuit par temps de pluie et de créer une alerte audio-tactile pour les conducteurs en cas de déviation de trajectoire. »

PERFORMANCES

MARQUAGE VNTP

P5 - R3 - RR2 - RW3

P : Résistance au trafic
R : Visibilité de nuit
RR : Visibilité de nuit par temps de pluie
RW : Visibilité de nuit par temps humide

LES POINTS FORTS

USAGE

- Double efficacité : dispositif d'alerte sonore et guidage visuel
- Les vibrations induites par les protubérances en cas de franchissement permettent d'alerter les usagers de toute déviation de trajectoire ou de sortie involontaire de voie
- Dispositif qui contribue à réduire les accidents dus à la somnolence
- Visibilité de nuit du marquage assurée y compris par temps de pluie
- Produit certifié selon les normes NF EN 1436 et NF EN 1824

EXPLOITATION

- Profil de barrette avec semelle : permet une plus grande résistance dans le temps grâce à une surface d'accroche importante
- Bi-composant de type liquide/liquide applicable avec du matériel spécial barrette
- Emballages spécifiques Sakapo® facilitant la gestion des déchets et diminuant son coût

LE + SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL

- FABRICATION FRANÇAISE
  Fabriqué en région Normandie

AXIMUM

ACV Analyse du Cycle de Vie

FABRICATION FRANÇAISE

AGATE BARRETTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME STRUCTURÉ APPLICABLE EN DEUX PASSES

- Enduit à froid bi-composant type liquide/liquide
  - Masse volumique composant A : 1,80 kg/l
  - Masse volumique composant B : 1,85 kg/l
  - Conditionnement : seaux métalliques de 25 kg nets équipés de Sakapo®

Autres conditionnements : nous consulter

- Peinture à l'eau Typhon Premium (consulter la fiche technique)

MISE EN ŒUVRE

- Machine automotrice équipée pour les applications en technique barrette :
  - 2 cuves séparées
  - 2 pompes à rotor-stator excentrées
  - Mélangeur dynamique
  - Sabot d'application rideau spécial barrette
  - Pistolet de saupoudrage de billes
- Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens
- Appliquer sur support propre et sec
- Températures limites du support : 8°C<T<50°C
- Hygrométrie maxi : 80 %

CONSOMMATIONS*	Rétroréfléchissant VNTP	
	Passe 1 Agate Barrette	Passe 2 Typhon Premium
Dosage produit	2035 g/m²	660 g/m²
Dosage de saupoudrage	280 g/m²	760 g/m²
Profils	160 mm x 40 mm	-
Hauteur profils	10 mm	-
Espacement	530 mm	-

* Selon conditions de certification

SÉCURITÉ - STOCKAGE

- Produit à usage professionnel
- Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l'abri du gel, du soleil et de toute source de chaleur
- Conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert
- Les emballages souillés, les produits de nettoyage et de rinçage sont des déchets à traiter selon la réglementation en vigueur
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur **www.quickfds.fr**

Shoot The Moon - (04/22) - Crédits photos : Aximum - [APM/FP/094/2022/Fr]

AXIMUM

AXIMUM INDUSTRIE
5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France
Tél. : +33(0)2 32 18 20 00
aximum.fr